


PANEL FACHADA FRIGO - ULTRA

PANEL FACHADA



CARA EXTERIOR
Acero Prelacado
0.5mm

AISLANTE
Poliuretano altas
prestaciones

CARA INTERIOR
Acero Prelacado
0.5mm

ESPEORES (mm)
60/80/100/120/140/160
180/200

ANCHO ÚTIL
1100 mm

USO
Cámaras frigoríficas y
sectorización



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Panel para cámaras frigoríficas y sectorización compuesto por 2 chapas de acero y núcleo aislante PUR o PIR que garantiza las máximas prestaciones de aislamiento térmico y acústico. El tipo de nervado y el espesor del acero determinan la longitud máxima del panel tanto en vertical como en horizontal. El diseño de la junta ofrece estanqueidad y modifica el comportamiento al fuego de este. Se ofrece con varias opciones de prelacado en función del ambiente donde deba colocarse.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES PARA PANEL DE 100mm

Espesor nominal	100 mm (+- 3 mm)
Densidad media de la espuma	40 kg/m3 (+-2 kg/m3)
Peso	12.92 kg/m2
Volumen	10 m2 /m3
Ancho útil	1.100 mm (+- 3 mm)
Rectitud	0 mm (+- 5 mm)
Contracción - Combadado longitudinal	0 mm (+- 5 mm)
Resistencia a compresión	0,076 MPa
Resistencia a tracción	0,082 MPa
Reacción al fuego UNE 13501-1	hasta B-s1-d0
Comportamiento al fuego exterior	Broof (t1)
Resistencia al fuego	E-60 espesor \geq 160mm

El nuevo núcleo de aislamiento a base de poliuretano de altas prestaciones ofrece un mejor rendimiento, mejorando los coeficientes de transmisión térmica, el comportamiento frente al fuego además de utilizar una tecnología más sostenible y respetuosa con el Medio Ambiente para su fabricación.

RESISTENCIA AL FUEGO



E-60*



(*) espesor de panel \geq 160 mm

AISLAMIENTO TÉRMICO


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor (mm)		60	80	100	120	140	160	180	200
Coeficiente de transmisión térmica (k)	Kcal/h m2 °C	0.251	0.188	0.150	0.125	0.107	0.094	0.084	0.075
	W/m2 °C	0.292	0.219	0.175	0.146	0.125	0.109	0.097	0.088
Peso del panel	kg/m2	11.32	12.12	12.92	13.72	14.52	15.32	16.12	16.92

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICA



DETALLE JUNTA DE UNIÓN PANEL






NORMATIVA EMPLEADA

Ref. Norma	Descripción
EN 14509-2014	Paneles sándwich aislante autoportantes de doble cara metálica. Productos hechos en fábrica. Especificaciones.
EN 13823	Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción. Productos de construcción, excluyendo revestimientos de suelos expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo.
EN 10169	Productos planos de acero, recubiertos en continuo de materias orgánicas (prelacados). Condiciones técnicas de suministro.
EN 13501	Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1.

DETALLES CONSTRUCTIVOS


El panel puede montarse tanto en posición vertical como en posición horizontal mediante la junta machihembrada, asegurando en ambos casos la continuidad del paramento exterior, lo que garantiza unas óptimas prestaciones tanto térmicas como acústicas.




ARRANQUE PANEL CONSERVACIÓN

ARRANQUE PANEL CONGELACIÓN


SOPORTE FACHADA POR CHINO



- 1.- VERTICAL
- 2.- TECHO
- 3.- PERFIL SANITARIO
- 4.- PERFIL DE ANGULO EXT. (CH-10209)
- 5.- ROTURA PUENTE TERMICO
- 6.- JUNTA SILICONA




- 1. PANEL DE PARED
- 2. PANEL DE TECHO
- 3. REMATE ESQUINA EXTERIOR
- 4. REMATE ESQUINA INTERIOR
- 5. SILICONA



- 1 PANEL FRIGORIFICO
- 14 CHINO

SUSPENSIÓN TECHO POR CHINO



- 1 PANEL FRIGORIFICO
- 5 PERFIL OMEGA
- 6 PERFIL PLANO

ENTREGA PANEL CONSERVACIÓN

ENTREGA PANEL CONGELACIÓN

SUSPENSIÓN TECHO POR OMEGA

RECOMENDACIONES BÁSICAS MONTAJES

- El suelo sobre el que se colocarán los paneles sándwich deberá estar totalmente a nivel, libre de obstáculos y liso.
- Si el panel va fijado a una estructura de soporte, se comprobará la planimetría en todos los sentidos de esta para asegurar un correcto acabado. Caso de poder existir "par galvánico" se colocará un separador de EPDM o similar entre panel y estructura.
- Una vez instalados los paneles, se comprobará siempre el plomo (paredes) y el nivel (techos y cubiertas), corrigiendo cualquier tipo de desviación que se detecte.
- Se asegurará el sistema de unión machi-hembrado propio del panel, presionando uno contra el otro hasta conseguir la posición correcta. Esta unión es suficientemente estanca y hermética para la práctica totalidad de los casos de aplicación en obra sin necesidad de ningún elemento adicional, siempre que se ejecute de manera correcta.
- Las uniones se realizarán según los detalles constructivos del punto anterior, en función de cada tipo de instalación.
- En función del uso al que se destine el local o incluso en el caso de algún requisito particular, es posible aplicar una junta en obra. La elección será dependiendo del tipo de junta para cada caso, pudiendo ser:
 - Junta de silicona: Para la estanqueidad del aire y agua.
 - Junta de butilo: Para la estanqueidad al vapor de agua.
 - Junta de espuma inyectada in situ: Para asegurar el aislamiento en las juntas sin machi-hembrado en las cámaras de temperatura negativa.



DETALLE JUNTA DE UNIÓN PANEL

- La silicona para juntas se puede utilizar por motivos técnicos o también por motivos estéticos. Cuando se trate de motivos técnicos, podemos encontrar los casos siguientes:
 - o **Cámaras de conservación**
Siliconando las juntas de los paneles en las caras vistas y también la unión perfil panel. Se hace para evitar la proliferación de bacterias y mohos. La silicona debe de ser neutra y con efecto fungicida.
 - o **Cámaras de congelación**
Siliconando las juntas de los paneles tanto en el interior como en el exterior y las uniones de panel con los perfiles de las caras exteriores de la cámara para dar continuidad a la barrera de vapor que forma el acero y evitar el paso del agua al interior de la cámara, que primero se condensaría y después se congelaría. Rompiendo las uniones, las celdillas de poliuretano y aumentaría la conductividad de la espuma.
 En el caso de los motivos estéticos, habitualmente se usa para que ocultar la junta entre paneles y para tapar cualquier pequeño defecto, tanto de montaje de panel como de montaje de remates.
- La fijación de paneles de techo a estructuras del edificio se realizará por medio de varillas o cables tensores. La estructura del edificio estará calculada para soportar tanto las sobrecargas habituales como las causadas por el peso propio de los paneles.
- No se superarán nunca las luces determinadas en la tabla de resistencia del panel durante su montaje ni una vez instalados.
- Los equipos de producción de frío con sus accesorios no se pueden colgar directamente de los paneles; es necesario un sistema de cuelgue independiente para ellos que vaya directamente a la estructura.
- Caso de tener que cortar paneles, se utilizará una sierra circular o bien una caladora con hoja o disco apto para corte de metal. Se desaconseja totalmente el uso de tronzadora radial, debido a que su corte por abrasión daña de manera importante la chapa y su revestimiento en la operación de corte. Se protegerá la línea de corte con una cinta adhesiva o de carroceros, donde se marcará el corte y se procederá al mismo. Si es necesario, se limará el filo de chapa en el corte realizado para eliminar las posibles rebabas o asperezas. En cualquier caso, se retirarán de inmediato todas las virutas de metal que se produzcan para evitar manchas de óxido en el panel.
- Se asegurará el uso de los tornillos correctos en cada momento y colocados con su justa presión. Se recomienda usar máquinas con limitador de presión para evitar abolladuras en los paneles.
- Eliminar cuanto antes el film plástico que protege los paneles, caso que se haya fabricado con dicha protección.
- Una vez finalizada la instalación se procederá a la revisión del sellado de puntos singulares, a la reparación de rasguños o arañazos que se hayan podido producir durante el montaje y a la limpieza exhaustiva de todos los paneles de restos metálicos o similar.
- Se recomienda, además, seguir de manera complementaria, el documento GUÍA PARA OPERACIONES CON PANEL SANDWICH del Grupo Valero Morales.

ACCESORIOS


Los paneles frigoríficos del Grupo Valero Morales cuentan con accesorios para facilitar su montaje, como perfiles omegas de soporte, chinos de sujeción y remates sanitarios cóncavos en aluminio + PVC, que, combinados con varillas roscadas con sus tuercas o cables de acero con presillas, ayudan en el soporte de los paneles a la estructura.



(1)




(2)



(3)

1. Perfil sanitario Alu + PVC
2. Chino soporte puntual
3. Omega soporte techo corrida



EJEMPLO DE SISTEMA DE CUELQUE A TECHO

TABLAS DE RESISTENCIA

1 VANO (2 APOYOS)

2 O MÁS VANOS (3 O MÁS APOYOS)

Espesor de panel (mm) 0.5/0.5	Luces (m)														
	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
60	198	128	94	64	45	30									
80	281	179	129	93	73	52	28								
100	331	228	180	150	118	96	78	64	41						
120	364	293	230	190	151	120	96	76	63	32					
140		380	291	231	184	147	121	99	82	54	34				
160			334	268	213	176	147	123	100	83	69	48			
180			359	299	240	207	173	146	119	98	82	70	51	27	
200			383	333	277	230	200	170	141	116	98	85	73	63	22
Espesor de panel (mm) 0.5/0.5	Luces (m)														
	2	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10
60	303	216	152	111	90	67	52								
80	362	287	223	174	138	105	83	65	54						
100		391	282	210	167	133	108	89	75	63	54				
120		403	311	271	231	188	153	121	102	83	72	58	51		
140		416	334	288	245	202	168	136	116	96	85-2	69	59		
160			400	341	289	243	208	175	152	131	111	94	81		
180			439	377	320	270	229	196	169	146	124	108	94		
200			468	402	344	291	248	211	182	158	142	122	109		

Sobrecargas de servicio admisibles, uniformemente distribuidas en kg/m². Las tablas se han obtenido en función de los resultados experimentales determinados en laboratorio y de la metodología de cálculo establecida, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 14509. Estos resultados cumplen los Estados Límite Últimos prescritos en dicha normativa y con una limitación del Estado Límite de Servicio de deformaciones de L/200.