

COMPOSICIÓN
Policarbonato alveolar

ESPEORES (mm)
30

ANCHO ÚTIL
1000 mm

USO
Cubiertas




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Características	Valor
Paso celdillas verticales	24 mm
Paredes horizontales	7
Ancho placa útil	1.000 mm
Tacón	no
Longitud (l) standard	13.500 mm
Longitud (l) a medida	a medida (a partir de 200m2)
Control solar (valor G)	Neutro: 60% - Opal: 54%
Transmisión de luz	Neutro: 59% - Opal: 32%
Aislamiento térmico	1,28 w/m ² K
Aislamiento acústico	23 dB
Dilatación	0,065 mm/m °C
UV protección	coextrusión cara exterior
Clasificación al fuego	B-s1-d0 (UNE-EN: 13501-1:2007)
Temperatura uso ordinario	-30 +120 °C


Es un panel de policarbonato alveolar creado para cubrir las necesidades de iluminación en cubierta junto con nuestros paneles sándwich sin tapajunta, de 30 mm de espesor y formado por 7 paredes de células rectangulares (cámaras de aire), dotando al producto de un buen aislamiento térmico. Debido a su coeficiente de dilatación, para su fijación es necesario hacer pretaladros en la parte superior de las pestañas con un diámetro entre 5 y 7 mm mayor que el del tornillo.




CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS



DETALLES CONSTRUCTIVOS




DETALLE ENTREGA POLICARBONATO - PANEL DE CUBIERTA 3GR/5GR ST



DETALLE ENTREGA POLICARBONATO - CUBIERTA CONTÍNUA - PANEL CON TACÓN

Tabla A	
Longitud Panel	Longitud óvalo
Mm	mm
≤ 2000	10
>2000 ; ≤ 4000	14
>4000 ; ≤ 6000	18
>6000	18 + 2,6 mm/m



DETALLE TIPO TALADRO OVAL EN PLACA DE POLICARBONATO PARA SU MONTAJE

TABLAS DE CARGA

PLACA 30mm - Tabla de cargas (Kg/m ²) - 2 vanos o más							
Luz del vano (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
Cargas presión	394	290	225	182	152	129	112
Cargas succión	252	199	166	139	124	110	100

PLACA 30mm - Tabla de cargas (Kg/m ²) - 2 vanos o más							
Luz del vano (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50
Cargas presión	577	425	330	267	222	189	164
Cargas succión	290	229	191	160	142	126	115

Las tablas se han obtenido en función de los resultados experimentales determinados por laboratorio externo del Departamento de Mecánica de medios continuos y Teoría de estructuras de la Universidad de Sevilla. Valores máximos de carga, uniformemente distribuida en Kg/m², con una limitación del Estado Límite de Servicio de deformaciones de L/150 para cargas a presión y valores de carga a rotura del sistema para cargas a succión. El proyectista deberá verificar las cargas efectivas que actuarán sobre el sistema, así como los coeficientes de seguridad que deben aplicarse teniendo en cuenta las características propias del lugar y la estructura en los que se integrará el panel de policarbonato.